

MEFAPAINTS®

KWALITEITSVERF VAN BIJ ONS

TF Mefacryl unimat, uitgave: 20-04-2022

Mefacryl Unimat

Potmatte, isolerende, niet opglanzende muurverf, voor binnen

PRODUKTOMSCHRIJVING

Potmatte, isolerende, niet opglanzende muurverf, voor binnen, op basis van een waterverdunbare 100% acrylaatdispersie. In te zetten als 1-potsysteem (grond- en eindlaag), bij voorkeur op niet geschilderde ondergronden of poreuse verflagen.

TOEPASSINGSGEBIED

Behandeling van winddroog beton, metselwerk, schuurwerk, pleisterwerk, gipskarton, behang, oude intacte verflagen en andere muurondergronden, binnen.

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

Zeer aangename verwerking – niet spattend – langere open tijd, ook als 2^{de} laag.

Lage geurbelasting – snelle droging – hoge dekkraft – Potmat: lager dan 3 GU bij 85°.

Schrobvast: klasse 1 (DIN EN 13300) – glanst niet op na afwassen – spanningsarm.

Waterdampdoorlaatbaar – niet verzeepbaar – bevat geen weekmakers.

Isoleert de meest voorkomende waterverdunbare vlekken – niet vergelend.

CHEMISCHE KENMERKEN

Bindmiddel : 100% acrylaat polymeer

Pigmenten : titaandioxyde en minerale vulstoffen

Oplosmiddel : water

FYSISCHE KENMERKEN

Densiteit/Soortelijk gewicht: ca. 1.45

Droogtijd bij 20°C en 60 % R.V. (Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd) :

Stofdroog : 30 min.

Overschilderbaar : 6u, bij wateroplosbare vlekken min.24u

Uitgehard na 2 weken.

Vastestofgehalte :

% in gewicht: 59 à 63

% in volume: 41 à 44

Uitzicht van de droge film: mat

EU-grenswaarde voor dit product : cat. A/a 30g/l (2010). Dit product bevat maximaal 20g/l VOS.

GEBRUIK

Voor gebruik goed oproeren. Mefacryl Unimat vereist een droge en gezonde ondergrond, vrij van vet of andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Vuile ondergronden ontvetten met Mefaclean. Niet hechtende delen verwijderen door borstelen of krabben. Glanzende ondergrond matteren om hechting te bevorderen. Poederende en sterk zuigende (gips en of kalk gebonden) ondergronden eventueel voorstrijken met Mefaprim fix. Bij aanwezigheid van schimmels hiervoor een geschikt middel inzetten. Eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen.

Nadien 2 lagen Mefacryl Unimat aanbrengen.

Temperatuur van de ondergrond : min. 10°C – max. 30°C. Vochtigheidsgraad van de ondergrond : max. 10%

VERWERKING

Kwast of roller : gebruiksklaar. Airless spuit : verdunnen met maximaal 5 à 10 % water, spuitdruk 100-140 bar en spuitnozzle 0,017 inch.

Op weinig zuigende ondergrond : eerste laag verdunnen met 5 à 10% water.

Tip : gebruik een rol met maximale poolhoogte van 12mm om rolstructuur te vermijden.

VERBRUIK

8 - 10 m² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.

REINIGING

Direct na gebruik met water.

VERPAKKING EN BEWARING

Verpakking : 2,5L - 4L - 10L

Bewaring minstens één jaar in originele verpakking in een vorstvrije en koele ruimte.

VOORZORGEN

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Damp/spuitnevel niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit etiket tonen. Afval niet in de goot werpen. Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen, u toegezonden op aanvraag.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorhandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen uw verdeler te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en er grote verschillen zijn in de aard van de werkwijze en het inzicht van de vakkundige verwerker.

Alle info over Mefapaints vindt u terug op www.mefapaints.com – hello@mefapaints.com