

# MEFAPAINTS®

KWALITEITSVERF VAN BIJ ONS

TF Mefacryl villa uitgave : 20-04-2022

## Mefacryl villa

*Extreem weerbestendige gevelverf met goede hechting, zijdeglans uitzicht*

### PRODUKTOMSCHRIJVING

Hoogkwalitatieve, watergedragen muurverf voor binnen en buiten met hechtingspromotor en goede waterdampdoorlaatbaarheid.

### TOEPASSINGSGEBIED

Behandeling van winddroog beton, metselwerk, schuurwerk, pleisterwerk, gipskarton, behang, oude intakte verflagen en andere muurondergronden, zowel binnen als buiten.

### VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

- zeer aangenaam om te verwerken
- niet spattend
- uitstekende dekkraft
- snelle droging
- lage geurbelasting
- zeer goede alkalibestendigheid
- uitstekende buitenduurzaamheid en kleurstabiliteit
- carbonatieremmend (betonrot)
- waterdampdoorlaatbaar
- was- en schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1
- makkelijk te reinigen
- zijdeglans aspect

### CHEMISCHE KENMERKEN

Bindmiddel : 100% Acrylaatcopolymeren met hechtingspromotor  
Pigmenten : titaandioxyde en minerale vulstoffen  
Oplosmiddel : water

### FYSISCHE KENMERKEN

Densiteit/Soortelijk gewicht : 1.34  
Droogtijd bij 20°C en 60 % R.V. (Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd) :  
Stofdroog : 30 min  
Overschilderbaar : 2u  
Uitgehard : 2 à 3 dagen  
Vastestofgehalte :  
% in gewicht : 51 tot 53  
% in volume : 36 tot 38  
Uitzicht van de droge film : zijdeglans  
Natte schrobvastheid volgens DIN EN 13300 (na 28 dagen) : klasse 1  
EU-grenswaarde voor dit product : cat. A/c 40g/l (2010). Dit product bevat maximaal 40g/l VOS.

## **GEBRUIK**

Voor gebruik goed oproeren. Mefacryl Villa vereist een droge en gezonde ondergrond, vrij van vet of andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Vuile ondergronden ontvetten met Mefaclean ontvetter. Bij aanwezigheid van schimmels of mosaangroei hiervoor een geschikt middel inzetten.

Niet hechtende delen verwijderen door borstelen of krabben. Glanzende ondergrond matteren om hechting te bevorderen. Poederende en sterk zuigende (gips en of kalk gebonden) ondergronden voorstrijken met Mefaprim fix. Eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen.

Op nieuwe ondergronden een laag Mefaprim aanbrengen (binnen of buiten) of een oplosmiddelhoudend voorstrijkmiddel (buiten). Het geheel afwerken met 1 à 2 lagen Mefacryl Villa.

Temperatuur van de ondergrond : min. 10°C – max. 30°C. Vochtigheidsgraad van de ondergrond : max. 10%

## **VERWERKING**

Borstel en verfrol : gebruiksklaar, op weinig zuigende ondergrond verdunnen met 5 à 10% water.

Airless spray : verdunnen met 5 à 10% water.

## **VERBRUIK**

8 - 10 m<sup>2</sup> per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.

## **REINIGING:**

Direct na gebruik met water.

## **VERPAKKING EN BEWARING**

Verkrijgbaar in 1L, 4L en 10L verpakking, in wit en pasteltinten

Bewaring minstens één jaar in originele verpakking in een vorstvrije en koele ruimte.

## **VEILIGHEID**

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Damp/spuitnevel niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit etiket tonen. Afval niet in de goot werpen. Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen, u toegezonden op aanvraag.

## **TECHNISCHE RAADGEVINGEN**

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorhandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen uw verdeler te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en er grote verschillen zijn in de aard van de werkwijze en het inzicht van de vakkundige verwerker.

Alle info over Mefapaints vindt u terug op [www.mefapaints.com](http://www.mefapaints.com) – [hello@mefapaints.com](mailto:hello@mefapaints.com)