

MEFAPAINTS®

KWALITEITSVERF VAN BIJ ONS

TF Mefalak aqua PU satin, uitgave : 20-04-2022

Mefalak Aqua PU mat

Hoogwaardige afwerklak op waterbasis met mat uitzicht, uiterst kras- en slijtvast, niet vergelend

TOEPASSING

Afwerklak voor binnen voor hout en houtderivaten, metalen zoals warm verzinkt staal, zink en aluminium, hard PVC, alle muurondergronden, enz.,

EIGENSCHAPPEN

Goede verwerkbaarheid en vloeï, snelle droging.
Hoge dekkraft, niet vergelend en waterdampdoorlaatbaar.
Mefalak Aqua Pu mat is optimaal krasvast na 7 dagen en is zeer goed afwasbaar.

CHEMISCHE KENMERKEN

Bindmiddel: acrylhars en urethaanpolymeren
Pigmenten: titaandioxide en natuurlijke vulstoffen.
Oplosmiddel: water

FYSISCHE KENMERKEN

Densiteit/Soortelijk gewicht: ca. 1.30

Droogtijd bij 20°C en 60 % R.V. (Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd) :

Kleefvrij : 1u

Overschilderbaar : 5u

Hard: 2 dagen

Vastestofgehalte :

% in gewicht: 48 à 52

% in volume: 35 à 37

Uitzicht van de droge film: mat

EU-grenswaarde voor dit product : cat. A/b 130g/l (2010). Dit product bevat maximaal 100g/l VOS.

GEBRUIK:

Voor gebruik goed oproeren. Mefalak Aqua PU mat vereist een droge en gezonde ondergrond. Niet hechtende delen verwijderen door borstelen of krabben. Vuile ondergrond ontvetten met Mefaclean.

Nieuw houtwerk: droog schuren en ontstoffen. Eerst één laag Mefalak Aqua Uniprimer aanbrengen. Nadien 2 lagen Mefalak Aqua PU mat aanbrengen.

Metaal : ontroesten, ontvetten en behandelen met een geschikte grondlaag. Nadien 2 lagen Mefalak Aqua PU mat aanbrengen.

Temperatuur van de ondergrond : min. 10°C – max. 30°C. Vochtigheidsgraad van de ondergrond : max. 12%.

VERWERKING:

Kwast/roller of spuit. Gebruiksklaar. Op weinig zuigende ondergrond, eerste laag verdunnen met 5 tot 10% water. De volgende lagen onverdund aanbrengen.

VERBRUIK

10-12 m² per liter afhankelijk van verwerking en ondergrond

REINIGING:

Direct na gebruik reinigen met water.

VERPAKKING EN BEWARING

Verkrijgbaar in 0,5L, 1L, 2.5L verpakking.

Bewaring minstens één jaar in originele verpakking in een vorstvrije en koele ruimte.

VEILIGHEID

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Damp/spuitnevel niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit etiket tonen. Afval niet in de goot werpen. Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen, u toegezonden op aanvraag.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorhandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen uw verdeler te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en er grote verschillen zijn in de aard van de werkwijze en het inzicht van de vakkundige verwerker. Alle info over Mefapaints vindt u terug op www.mefapaints.com – hello@mefapaints.com