

# MEFAPAINTS®

KWALITEITSVERF VAN BIJ ONS

TF Mefalak aqua PU satin, uitgave : 20-04-2022

## Mefalak Aqua PU satin

*Hoogwaardige afwerklak op waterbasis met satijn uitzicht, uiterst kras- en slijtvast, niet vergelend*

### TOEPASSING

Afwerklak voor binnen voor hout en houtderivaten, metalen zoals warm verzinkt staal, zink en aluminium, hard PVC, alle muurondergronden, enz.,

### EIGENSCHAPPEN

Goede verwerkbaarheid en vloeï, snelle droging.  
Hoge dekkraft, niet vergelend en waterdampdoorlaatbaar.  
Mefalak Aqua Pu satin is optimaal krasvast na 7 dagen en is zeer goed afwasbaar.

### CHEMISCHE KENMERKEN

Bindmiddel: acrylhars en urethaanpolymeren  
Pigmenten: titaandioxide en natuurlijke vulstoffen.  
Oplosmiddel: water

### FYSISCHE KENMERKEN

Densiteit/Soortelijk gewicht: ca. 1.30

Droogtijd bij 20°C en 60 % R.V. (Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd) :

Kleefvrij: 1u

Overschilderbaar: 5u

Hard: 2 dagen

Vastestofgehalte :

% in gewicht: 48 à 52

% in volume: 35 à 37

Uitzicht van de droge film: satijn

EU-grenswaarde voor dit product : cat. A/b 130g/l (2010). Dit product bevat maximaal 100g/l VOS.

## **GEBRUIK**

Voor gebruik goed oproeren. Mefalak Aqua PU satin vereist een droge en gezonde ondergrond. Niet hechtende delen verwijderen door borstelen of krabben. Vuile ondergrond ontvetten met Mefaclean.

Nieuw houtwerk: droog schuren en ontstoffen. Eerst één laag Mefalak Aqua Uniprimer aanbrengen. Nadien 2 lagen Mefalak Aqua PU satin aanbrengen.

Metaal: ontroesten, ontvetten en behandelen met een geschikte grondlaag. Nadien 2 lagen Mefalak Aqua PU satin aanbrengen.

Temperatuur van de ondergrond : min. 10°C – max. 30°C. Vochtigheidsgraad van de ondergrond : max. 12%.

## **VERWERKING**

Kwast/roller of spuit. Gebruiksklaar. Op weinig zuigende ondergrond, eerste laag verdunnen met 5 à 10% water. De volgende lagen onverdund aanbrengen.

## **VERBRUIK**

10-12 m<sup>2</sup> per liter afhankelijk van verwerking en ondergrond.

## **REINIGING**

Direct na gebruik reinigen met water.

## **VERPAKKING EN BEWARING**

Verkrijgbaar in 0,5L, 1L, 2.5L verpakking.

Bewaring minstens één jaar in originele verpakking in een vorstvrije en koele ruimte.

## **VEILIGHEID**

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Damp/spuitnevel niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit etiket tonen. Afval niet in de goot werpen. Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen, u toegezonden op aanvraag.

## **TECHNISCHE RAADGEVINGEN**

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorhandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen uw verdeler te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en er grote verschillen zijn in de aard van de werkwijze en het inzicht van de vakkundige verwerker.

Alle info over Mefapaints vindt u terug op [www.mefapaints.com](http://www.mefapaints.com) – [hello@mefapaints.com](mailto:hello@mefapaints.com)