

MEFAPAINTS®

KWALITEITSVERF VAN BIJ ONS

TF Mefalak Unidecor satin, uitgave : 20/04/2022

Mefalak Unidecor satin

Hoogwaardige halfglanslak op synthetische basis en vochtregulerend

TOEPASSING

Multifunctionele grond-, tussen- en afwerkingslaag, vochtregulerend, voor houtwerk of metaal, zeer goed bestand tegen vervuiling.

EIGENSCHAPPEN

Goede verwerkbaarheid, vloeit en doordroogt.
Hoge dekkraft en vulkracht, uitstekend glansbehoud dus makkelijk te onderhouden.

CHEMISCHE KENMERKEN

Bindmiddel : gemodificeerde alkydharsen
Pigmenten : titaandioxide en natuurlijke vulstoffen
Oplosmiddel : alifatische, aromatische en gehydrogeneerde koolwaterstoffen.

FYSISCHE KENMERKEN

Densiteit/Soortelijk gewicht: ca. 1.35

Droogtijd bij 20°C en 60 % R.V. (Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd) :

Kleefvrij: 6 uur

Overschilderbaar: 24 u

Hard: 2 tot 3 dagen

Vastestofgehalte :

% in gewicht: 74 à 76

% in volume: 61 à 63

Uitzicht van de droge film: zijdeglans

EU-grenswaarde voor dit product : cat. A/d 300g/l (2010). Dit product bevat maximaal 285g/l VOS.

GEBRUIK

Voor gebruik goed oproeren. Mefalak Unidecor satin vereist een droge en gezonde ondergrond, vrij van vet of andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Vuile ondergronden ontvetten met Mefaclean. Nieuw houtwerk: droog schuren en ontstoffen. Bij weinig zuigende ondergrond mag Mefalak Unidecor satin met 5 à 10% white spirit verdund worden. De volgende lagen onverdund aanbrengen. Metaal: ontroesten, ontvetten en behandelen met een geschikte grondlaag. Nadien 2 lagen Mefalak Unidecor satin aanbrengen.

VERWERKING

Kwast of roller : klaar voor gebruik.

Temperatuur van de ondergrond : min. 3°C boven het dauwpunt – max. 30°C. Vochtigheidsgraad van de ondergrond : max. 18%

VERBRUIK

10-12 m² per liter afhankelijk van verwerking en ondergrond

REINIGING

Direct na gebruik met white spirit of Synthetische Verdunner.

VERPAKKING EN BEWARING

Verkrijgbaar in 0,5L, 1L, 2.5L verpakking.

Bewaring minstens één jaar in originele verpakking in een vorstvrije en koele ruimte.

VEILIGHEID

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Damp/spuitnevel niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit etiket tonen. Afval niet in de goot werpen. Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen, u toegezonden op aanvraag.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorhandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen uw verdeler te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en er grote verschillen zijn in de aard van de werkwijze en het inzicht van de vakkundige verwerker. Alle info over Mefapaints vindt u terug op www.mefapaints.com – hello@mefapaints.com