

# MEFAPAINTS®

KWALITEITSVERF VAN BIJ ONS

TF Mefaprim prestige, uitgave : 20-04-2022

## Mefalak Aqua Uniprimer

*Allround grond- en tussenlaag op waterbasis, voor binnen en buiten*

### TOEPASSING

Allround primer voor hout en houtderivaten, warm verzinkt staal, zink, aluminium, hard PVC, alle muurondergronden, enz., zowel voor gebruik binnen als buiten (UV-bestendig) en voor afwerking met acryl- of alkydlakken.

### EIGENSCHAPPEN

Goede verwerkbaarheid en snelle droging. Mefalak Aqua Uniprimer heeft een super hechting op de meeste ondergronden en heeft een isolerende werking.

### CHEMISCHE KENMERKEN

Bindmiddel: 100% acrylaat

Pigmenten: titaandioxide en natuurlijke vulstoffen.

Oplosmiddel: water

### FYSISCHE KENMERKEN

Densiteit/Soortelijk gewicht: ca. 1.35

Droogtijd bij 20°C en 60 % R.V. (Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd) :

Kleefvrij: 30 minuten

Overschilderbaar: 3u

Hard: 2 à 3 dagen

Droge stof gehalte:

% in gewicht: 51 à 53

% in volume: 35 à 37

Uitzicht van de droge film: soft satijn

EU-grenswaarde voor dit product : cat. A/d 130g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30g/l VOS.

### GEBRUIK

Voor gebruik goed oproeren. Mefalak Aqua Uniprimer vereist een droge en gezonde ondergrond, vrij van vet of andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Vuile ondergronden ontvetten met Mefaclean. Niet hechtende delen verwijderen door borstelen of krabben. Glanzende ondergrond matteren om hechting te bevorderen. Nieuw houtwerk: droog schuren en ontstoffen. Op de voorbereide ondergrond één laag Mefalak Aqua Uniprimer aanbrengen, gevolgd door de voorziene deklaag.

Metaal : ontroesten, ontvetten en behandelen met een geschikte grondlaag. Nadien 1 laag Mefalak Aqua Uniprimer aanbrengen.

Temperatuur van de ondergrond : min. 10°C – max. 30°C. Vochtigheidsgraad van de ondergrond : max. 10%

**VERWERKING**

Kwast of roller : gebruiksklaar. Airless spuit : verdunnen met maximaal 5 à 10 % water, spuitdruk 100-140 bar en spuitnozzle 0,017 inch.

Op weinig zuigende ondergrond : eerste laag verdunnen met 5 à 10% water.

**VERBRUIK**

10-12 m<sup>2</sup> per liter afhankelijk van verwerking en ondergrond

**REINIGING**

Direct na gebruik reinigen met water.

**VERPAKKING EN BEWARING**

Verkrijgbaar in 0,5L, 1L, 2,5L.

Bewaring minstens één jaar in originele verpakking in een vorstvrije en koele ruimte.

**VEILIGHEID**

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Damp/spuitnevel niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit etiket tonen. Afval niet in de goot werpen. Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen, u toegezonden op aanvraag.

**TECHNISCHE RAADGEVINGEN**

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorhandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen uw verdeler te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en er grote verschillen zijn in de aard van de werkwijze en het inzicht van de vakkundige verwerker.

Alle info over Mefapaints vindt u terug op [www.mefapaints.com](http://www.mefapaints.com) – [hello@mefapaints.com](mailto:hello@mefapaints.com)