

MEFA DECAP

DE VEILIG GEVELVERF - AFBIJTER

Productomschrijving

MEFA DECAP is een nieuwe revolutionaire snel werkende gevelafbijter dat volledig veilig verwerkt kan worden en volledig biologisch afbreekbaar is.

MEFA DECAP kan zowel door de Doe-het-zelver als door de professional gebruik worden.

Productkenmerken

- Watergedragen
- Veilig
- Milieuvriendelijk
- Niet bijtend
- Zichtbare werking
- oplosmiddelvrij
- onontvlambaar
- nauwelijks verdamping
- Blijft op verticale delen hangen – druppelt niet, loopt niet af dus geen verlies.
- Zeer economisch in gebruik. MEFA DECAP kan tot 3 keer meer besparen gezien er geen verdamping is en de werking veel langer duurt dan de klassieke oplosmiddelhoudende producten.
- Geen VOC, dus conform VOC wetgeving 2010.
- Geeft geen dampen af, geen ventilatie noodzakelijk en geen nood om buiten te moeten werken.
- Geschikt voor mensen met ademhalingsproblemen zoals astmapatiënten.

- Niet irriterend, niet schadelijk voor de huid. Veilig voor de omgeving.
- Nat werkend systeem. Behoud het oppervlak nat tot 48 uur na applicatie. Daardoor kan men steeds veilig verven en gevaarlijke stoffen verwijderen. Indien MEFA DECAP uitdroogt, benat het oppervlak er opnieuw mee en het oppervlak wordt weer bewerkbaar.

- Na die periode herinstrijken.
- Herhalen indien nodig.

Vlampunt : NVT
pH : 9-12

Houdbaarheid :

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats : min. 12 maanden.

Types verven die verwijderd worden

Watergebaseerde verven, emulsieverven.

Werkt ook op oliegebaseerde verven maar wij raden dan alternatieven aan gezien de snellere inwerktijd.

Gebruikersdomein

Steen (inclusief zeer zachte, poreuze stenen)
Baksteen
Marmer
Beton

Natuursteen

Producteigenschappen

Kleur : wit

Soortelijk gewicht : + / -
1.02 g/cm³

Theoretisch rendement : 4-8m²/L

Inwerkingstijden :

Muurverven :

- Zichtbare werking na 10 minuten
- Afstomen na 1 uur. Afhankelijk van laagdikte.
- Kan tot 48 uur verwerkt worden.

Verpakking

Standaard : 5L en 10L. Andere verpakkingen op aanvraag.

Gebruik

1 Laag MEFA DECAP rijkelijk aanbrengen met borstel, rol of airless.

Zichtbare werking na 10 minuten.

Doe een schraaptest na 30 min.

Indien men op blote steen is. 30 min langer laten intrekken en afstomen.

Indien men nog geen blote steen ziet, een extra laag aanbrengen en opnieuw een schraaptest doen.

volledig afstomen

Langere inwerktijden bevorderen het week maken van de verflagen.

Vraag advies bij twijfel.

Verwerkingscondities

Temperatuur: >5°C, <40°C (lucht, oppervlak en materiaal)

Verwijderd houden van vorst.

Veiligheid

Zie Veiligheidsinformatieblad.

Reiniging

Reinig spatten en gemorste MEFA DECAP met water en zeep. Het is aangeraden uw materiaal te reinigen met kwastenconditioner om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen ons te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.